

Технический листок

<u>Артикул</u>	9948B5xx
<u>Описание</u>	Прозрачный ПУ лак, тиксотропный
<u>Свойства</u>	Финишный лак высокого качества, подходит для всех видов матовой финишной отделки. Тиксотропный.
<u>Применение</u>	Прозрачный полиуретановый лак, подходит для открытопористой и закрытопористой отделки, для плоских деталей и собранной мебели.
<u>Технические свойства</u>	Удельный вес, кг/л : 0,960 (±0,030) Вязкость* : 90" (± 5) сек Сухой по весу : 47 (± 1) % Жизнеспособность, при 20°C/68F : 4 /5 ч *Ford nr 4 при 20°C/68F
<u>Приготовление смеси</u>	9948B5xx : 100 частей по весу или объему 99PU-KC03/9981-A699 : 50 частей по весу или объему 90510000 : 20-25 частей по весу объему
<u>Технические данные</u>	Нанесение : распыление Вязкость* : 15 (± 2) sec (with 15% DL0230) Рекомендуемый расход : 110 - 120 г/м Кол-во слоев : 1 Сушка : минимум 6 ч (20° C) *Ford nr 4 при 20°C/68F
<u>Срок хранения</u>	12 месяцев, в закрытом контейнере, при макс. t 30°C, беречь от влажности.
<u>Дата выпуска листка</u>	январь 2012