



ALCEA SRL

Divisione
ICSAM

20030 Senago (MILANO)

Via Piemonte 18 - Italy

Tel +39 02 959394.1 r.a. - Fax +39 02 95360102

www.icsam.it – info@icsam.it



Техническое описание

Код продукта

5356CONV

Название

Полиуретановый Высокоглянцевый лак

Свойства

Высокое порозаполнение и эластичность. Отличное поверхностное покрытие. Колеруется пигментными пастами из серии 0900.

Назначение

Наносится методом распыления на полиуретановые и полиэфирные грунты.

Тех.данные

Плотность, кг/л	: 1,000 (±0,050) (при 20° C)
Вязкость*	: 120 (± 2) сек
Сухой остаток по весу	: 55 (± 2) %,
Жизнеспособность	: > 3 часов
*Ford nr 4 при 20°C/68F	

Приготовл. смеси

5356CONV	: 100 частей к весу или объёму
T530MS99	: 70-100 частей к весу или объёму
90560000	: 30-40 частей к весу или объёму

Тех.информация

Метод нанесения	: распыление
Количество слоев	: 1 или 2 с пром. выдержкой в 30-60 мин
Рекомендуемый расход	: 110 – 170 г/м ²
Сухой для шлифовки	: 48 часов
Сухой на отлип	: 4-8 часов
Полное высыхание	: 16-24 часа

Срок хранения

: 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°C макс, защищённых от влаги.

Дата составления

Январь 2009